



СЕРТИФИКАТ О КАЧЕСТВЕ

704133

ПОЛИЭТИЛЕН 153-10К ГОСТ 16336-77

Партия № 4133
Сорт: высший

Дата изготовления: 27.10.2009г.

Дата отгрузки: 30.12.2009г.

№.	Наименование показателей	Норма по ГОСТ	Установлено анализом
1	Плотность, г/см ³	не нормируют	не нормируют
2	Показатель текучести расплава, г/10мин	0,21 - 0,39	0,27
3	Разброс показателей текучести расплава в пределах партии, %, не более	±8	±7
4	Количество включений, шт., не более	не нормируют	не нормируют
5	Стойкость к растрескиванию, час, не менее	500	500*
6	Массовая доля экстрагируемых веществ, %, не более	0,5	0,3*
7	Предел текучести при растяжении, МПа, не менее	9,8	12,3*
8	Прочность при разрыве, МПа, не менее	13,7	15,4*
9	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	600	616*
10	Стойкость к термоокислительному старению, ч., не менее	8	8*
11	Стойкость к фотоокислительному старению, ч., не менее	500	500*
12	Массовая доля летучих веществ, %, не более	0,07	0,03
13	Массовая доля гранул, %, не более размером: свыше 1 до 2 мм свыше 5 до 8 мм	0,5 0,25	отсутствие отсутствие

Качество соответствует ГОСТ 16336-77 с изменениями 1,2

*Примечание: в соответствии с протоколом периодических испытаний № 3-34 от 09.10.2009г.

Данный сертификат выдан на 10,700г.(428мест) полиэтилен марки 153-10К

Начальник цеха 190

В.А. Портнов

Копию сертификата
ксерокопии не подлежат
Копия выдана с печатью цеха 190

